

PROFIX 20

Fornitura e posa di miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di fissare il supporto ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di substrati minerali, in particolar modo supporti cementizi (es. calcestruzzo, malte cementizie, intonaci) prima dell'applicazione di rasanti, rivestimenti o finiture in genere.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
<i>Aspetto</i>	Liquido biancastro
<i>Peso specifico</i>	1 kg/l
<i>Viscosità (+20 °C $\neq$ 2-100 rpm)</i>	20 mPa x s
<i>Tempo di lavorabilità a +20 °C</i>	30'
<i>Residuo secco</i>	10% circa

così come Profix 20 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.