

REPOSOL

Fornitura e posa di resina epossidica fluida bicomponente addizionabile con segatura, sabbia ed inerti in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Ancoraggio di connettori metallici su legno, calcestruzzo e muratura di lesioni strutturali sottoposte a spinta positiva
- Ricostruzione parziale di strutture in legno o calcestruzzo (addizionato con cariche come segatura e sabbia)
- Impregnazione del calcestruzzo o con funzione antipolvere per superfici cementizie (diluito con acqua)
- Protezione corticale ed incremento della resistenza superficiale di supporti cementizi (diluito con alcool)

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
<i>Rapporto di miscelazione (in peso)</i>	Componente A : Componente B = 1:0,6
<i>Resistenza a compressione a 7 gg</i>	95 N/mm ²
<i>Resistenza a flessione a 7 gg</i>	45 N/mm ²
<i>Modulo di elasticità dinamico a 7 gg</i>	4.700 N/mm ²
Rapporto di miscelazione	Reposol addizionato (in peso)
<i>Reposol/segatura</i>	4/1
<i>Reposol/sabbia</i>	1/5
<i>Reposol/acqua</i>	1/7
<i>Reposol/alcool</i>	1/1

così come Reposol Volteco o prodotti con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.